

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/DE05/000272

International filing date: 17 February 2005 (17.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE
Number: 10 2004 008 096.8
Filing date: 19 February 2004 (19.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 26 April 2005 (26.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 10 2004 008 096.8

Anmeldetag: 19. Februar 2004

Anmelder/Inhaber: Emil Müller , 91452 Wilhermsdorf/DE

Bezeichnung: Wasserlösliche Salzkerne

IPC: B 22 D, B 22 C

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 16. April 2005
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Agurks

Zusammenfassung

- 5 Wasserlösliche Salzkerne für den Druckguss, die durch Verdichten einer Mischung aus wasserlöslichen Salzen unter Druck und anschließendem Sintern hergestellt werden, wobei bei der Mischung auf 100 Gewichtsteile Salz zwischen 4 und 5 Gewichtsteile Borax, zwischen 2 und 3 Gewichtsteile Magnesium und 0,5 bis 2 Gewichtsanteile Graphit oder Talkum kommen und wobei die Verdichtung unter einem Druck von zwischen 300 und 900 N/mm² erfolgt.

Wasserlösliche Salzkerne für den Druckguss

5

Beschreibung

- 10 Die vorliegende Erfindung betrifft wasserlösliche Salzkerne für den Druckguss mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Solche Salzkerne für Gießereizwecke die nach dem Guss von Teilen ausgewaschen werden sind lange bekannt, wie auch Versuche, diese durch Beimischung von Zusatzstoffen zu optimieren. So wurde in der DE-C-14 83 641 gefunden, dass
15 eine Zugabe von bis zu 10% Borax, Magnesiumoxid oder Talkum die Belastbarkeit von Salzkernen aus NaCl und/oder KCl verbessert. Die DE-A-19 34 787 schlägt zur Vermeidung von Pressen und Sintern die Zugabe eines Kunstharzbinders und Wasserglas vor. Diese Beigaben sind auch aus der US-A-37 64 575 be-
20 kannt. Solche Salzkerne wurden in der Vergangenheit beim Kokillenguss eingesetzt. Dem Druckguss hielten diese Salzkerne nicht stand. Statt dessen werden hier seit Jahrzehnten Sandkerne eingesetzt, die überwiegend mit phenol- und furanhaltigen Bindemitteln hergestellt werden. Da diese Technologie auf der Verarbeitung umweltschädlicher Stoffe beruht, wird sie als kritisch eingestuft und er-
25 fordert erhebliche, kostenträchtige Schutzmaßnahmen. Es besteht daher ein Bedarf an umweltfreundlichen, z.B. auf Salz beruhenden Kernen für das Druckgussverfahren

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung eines
30 Salzkerns für den Druckguss zu schaffen, das Salzkerne ergibt, die den Anforderungen des Druckgusses genügen und die aus Bestandteilen hergestellt sind, die keine umweltschädlichen Komponenten beinhalten.

Diese Aufgabe wird mit den in Anspruch 1 genannten Merkmalen gelöst.

Erfindungsgemäß sind wasserlösliche Salzkerne für den Druckguss, die durch
 5 Verdichten einer Mischung aus wasserlöslichen Salzen unter Druck und anschlie-
 ßendem Sintern hergestellt werden, wobei bei der bei der Mischung auf 100 Ge-
 wichtsteile Salz zwischen 4 und 5 Gewichtsteile Borax, zwischen 2 und 3 Ge-
 wichtsteile Magnesium und 0,5 bis 2 Gewichtsanteile Graphit oder Talkum kom-
 10 men, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdichtung unter einem Druck von zwi-
 schen 300 und 900 N/mm² erfolgt. Überraschender Weise hat sich ergeben, dass
 eine solche an sich bekannte Mischung durch den sehr hohen Pressdruck Eigen-
 schaften entwickelt, die sie für den Druckguss tauglich machen. Das Sintern der
 gepressten Salzkerne wird bei 650 – 730° C zwischen ½ Std. und 2 Std. durchge-
 führt.

15 Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung von wasserlöslichen Salzker-
 nen, ist gekennzeichnet durch die Schritte:

- Bereitstellen einer Mischung aus 100 Gewichtsteile Salz, zwischen 4 und 5 Ge-
 20 wichtsteile Borax, zwischen 2 und 3 Gewichtsteile Magnesium und 0,5 bis 2 Ge-
 wichtsanteile Graphit oder Talkum,
- Verdichtung der Mischung in einer Presse unter einem Druck von zwischen 300
 und 900 N/mm²,
- Sintern der gepressten Salzkerne bei 650 – 730° C zwischen ½ Std. und 2 Std.

25 Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Rezepturen rein beispielhaft näher
 dargestellt.

Mischung I

- 30 100 kg Salz
 4,6 kg Borax
 2,6 kg Magnesium
 1,7 kg Graphit

4 10 02 04

Diese Mischung wird einem Pressdruck von 600 N/mm^2 unterworfen und bei 700°C gesintert. Der Salzkern ist für den Druckguss geeignet.

Mischung II

5

100 kg Salz

4,6 kg Borax

2,6 kg Magnesium

0,8 kg Talkum

- 10 Diese Mischung wird einem Pressdruck von 700 N/mm^2 unterworfen und bei 720°C gesintert. Der Salzkern ist für den Druckguss geeignet.

Wasserlösliche Salzkerne für den Druckguss

5

Ansprüche

- 10 1. Wasserlösliche Salzkerne für den Druckguss, die durch Verdichten einer Mischung aus wasserlöslichen Salzen unter Druck und anschließendem Sintern hergestellt werden,
- wobei bei der bei der Mischung auf 100 Gewichtsteile Salz zwischen 4 und 5 Gewichtsteile Borax, zwischen 2 und 3 Gewichtsteile Magnesium und 0,5 bis 2 Gewichtsanteile Graphit oder Talkum kommen,
- 15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
- dass die Verdichtung unter einem Druck von zwischen 300 und 900 N/mm² erfolgt.
- 20 2. Wasserlösliche Salzkerne nach Anspruch 1,
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
- dass das Sintern der gepressten Salzkerne bei 650 – 730° C zwischen ½ Std. und 2 Std. durchgeführt wird.
- 25 3. Verfahren zur Herstellung von wasserlöslichen Salzkernen, gekennzeichnet durch die Schritte:
- Bereitstellen einer Mischung aus 100 Gewichtsteile Salz, zwischen 4 und 5 Gewichtsteile Borax, zwischen 2 und 3 Gewichtsteile Magnesium und 0,5 bis 2 Gewichtsanteile Graphit oder Talkum,
 - 30 - Verdichtung der Mischung in einer Presse unter einem Druck von zwischen 300 und 900 N/mm²,
 - Sintern der gepressten Salzkerne bei 650 – 730° C zwischen ½ Std. und 2 Std.